

Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»
(ООО «Трансконсалтинг»)
115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. 1/1
Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»
Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP»
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
Телефон: +7(495)984-63-39; электронная почта: info-light@cert-group.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Л.О. Белюкова
Л.О. Белюкова
17 апреля 2024 г.

Протокол испытаний:	№ 33Л/3-17.04/24
Дата выдачи протокола:	17.04.2024
Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса) контактные данные заказчика	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Альфа-Лаб", Юридический адрес: 115230, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Нагатино-Садовники, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 4, помещение 1/6, Российская Федерация Фактический адрес: 115230, г Москва, внутренняя территория города муниципальный округ Нагатино-Садовники, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 4, помещение 1/6, Российская Федерация.
Изготовитель, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса)	Wuhan Zonsen International Co.,Ltd, Юридический адрес: 16 Floor, G1-A Building, Zhongjian Optical Valley Star, No 797 Gaoxin Avenue, East Lake High-tech Development Zone, Wuhan city, Hubei Province, China Фактический адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: No 8 Jinchao Road, Zhucheng Street, Xinzhou District, Wuhan, Hubei, Китай
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов) испытаний:	Одежда специальная ограниченного срока использования торговой марки PURETECH® из нетканого материала (полипропилен, ламинированный полиэтиленом) для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (от мелкодисперсной пыли), от химических факторов(от кислот концентрации до 40%, от щелочей концентрацией до 40%, от сырой нефти, от нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, от нефтепродуктов легких фракций) от воды (струи воды), от воздействия статического электричества: Комбинезон защитный модель: PURETECH®CS600 артикул: CS6003
Сведения об отборе образца (ов):	Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.
Дата получения образца (ов):	14.03.2024
Идентификационный номер:	Л47814032024/3
Основание проведения испытаний:	Заявка № 210-1403 от 14.03.2024
Место осуществления лабораторной деятельности:	Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
Дата (ы) осуществления лабораторной деятельности:	с 14.03.2024 по 17.04.2024
Документ (ы), устанавливающий (е) требования к продукции:	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Электростатические свойства. Часть 5.

Общие технические требования» пункт 4.1.
ГОСТ Р 12.4.288-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от воды. Технические требования», пункт 5.3.3, таблица 2 (позиция 3)

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам).
Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информацию предоставляет заказчик.

Описание, идентификация и состояние образца (ов)

Одежда специальная ограниченного срока использования торговой марки PURETECH® из нетканого материала (полипропилен, ламинированный полиэтиленом) для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (от мелкодисперсной пыли), от химических факторов (от кислот концентрации до 40%, от щелочей концентрацией до 40%, от сырой нефти, от нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, от нефтепродуктов легких фракций) от воды (струи воды), от воздействия статического электричества: Комбинезон защитный модель: PURETECH®CS600 артикул: CS6003

Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.

Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам.

Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Условия проведения испытаний

Температура воздуха, °С	20 ± 2
Относительная влажность воздуха, %	65 ± 2
Атмосферное давление, мм рт. ст.	645-795

Используемое испытательное и измерительное оборудование

№	Наименование, заводской и/или инвентарный и/или учетный номер
1.	Психрометр аспирационный, инвентарный № Л2470
2.	Линейка измерительная металлическая, Л500, инвентарный № Л1138
3.	Секундомер механический, СОПр-2а-2-010, инвентарный № Л2230
4.	Устройство для испытания методом индукционного накопления заряда, инвентарный № Л3465
5.	Аэроионизатор воздуха Ион-25, инвентарный № Л3236
6.	Измеритель водонепроницаемости ткани МТ 167, инвентарный № Л310
7.	Прибор для определения пылепроницаемости МТ 172, инвентарный № 752
8.	Весы неавтоматического действия, DA-224С, ФИФ 69482-17, инвентарный № Л2231

Документ (ы), устанавливающий (е) правила и методы исследований (испытаний) и измерений

ГОСТ EN 1149-3-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Электростатические свойства. Часть 3. Методы измерения убывания заряда; ГОСТ 413-91 Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение водонепроницаемости; ГОСТ 17804-72 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная. Метод определения пылепроницаемости тканей и соединительных швов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
(ТР ТС 019/2011)				
Физико-механические показатели				
Пылепроницаемость	г/м ²	ГОСТ 17804-72	Не более 40	0,52

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Водонепроницаемость	Па	ГОСТ 413-91	Свыше 3500	более 7500
Полупериод убывания заряда t50	с	ГОСТ EN 1149-3-2011	Менее 4	Менее 0,5
Коэффициент экранирования S	-		Более 0,2	0,80
(ГОСТ Р 12.4.288-2013)				
Водонепроницаемость	Па	ГОСТ 413-91	Свыше 7000	более 7500
ГОСТ Р EN 1149-5-2008 (п. 4.1)				
Полупериод убывания заряда t50	с	ГОСТ EN 1149-3-2011	Менее 4	Менее 0,5
Коэффициент экранирования S	-		Более 0,2	0,80

Протокол проверил(и):

Руководитель отдела физико-механических испытаний

А.И. Сизов

Протокол подготовил:

Руководитель отдела по работе с заказчиком

Т.С. Щептева

Конец протокола испытаний.